

Technisches Datenblatt

PET-P gleitoptimiert (Polyethylenterephthalat)

Anwendungsbeispiele
› Fördertechnik; Maschinenbau; Elektrotechnik

Vorteile	Nachteile
› Sehr gutes Gleitverhalten › Hohe Festigkeit › Gute Maß- und Formstabilität	› Nicht hydrolysebeständig › Nicht verklebbar › Eingeschränkte Auswahl an Halbzeugen

Basisinformationen	Angabe
Formate	Rundmaterial: 20 mm bis 210 mm erhältlich in 3 m Länge Tafelware: 10 bis 80 mm erhältlich in 3 m x 0,62 m

Physikalische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Dichte	1,44	g/cm ³	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme	0,23	%	DIN EN ISO 62

Mechanische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Zugfestigkeit	70	MPa	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	10	%	DIN EN ISO 527
E-Modul	2600	MPa	DIN EN ISO 527
Kerbschlagzähigkeit	2,0	kJ/m ²	ISO 179
Rockwellhärte	160	MPa	DIN EN ISO 2039

Thermische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Wärmeleitfähigkeit	0,28	W/(m·K)	DIN 52612
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient	0,65	K ⁻¹ · 10 ⁻⁴	DIN 53752
Max. Einsatztemperatur langfristig	115	°C	
Max. Einsatztemperatur kurzfristig	180	°C	
Min. Einsatztemperatur langfristig	-20	°C	

Elektrische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Spezifischer Durchgangswiderstand	10 ¹⁸	Ω·cm	DIN IEC 60093
Oberflächenwiderstand	10 ¹⁶	Ω	DIN IEC 60093
Durchschlagfestigkeit	20	kV/mm	DIN EN 60243

Legende
k.A. = keine Angabe

Benötigen Sie bindende und exakte Werte, fordern Sie bitte ein entsprechendes Werkzeugnis an (Es können hierfür ggf. Zusatzkosten anfallen!). Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben nur um Richtwerte handelt, die produktionsbedingten Schwankungen unterliegen.

*höhere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0515.



technische
kunststoffe