

# Technisches Datenblatt

## PTFE (Polytetrafluorethylen)

Anwendungsbeispiele
› Gleitelemente; Dichtungen; Auskleidungen

Vorteile	Nachteile
› Ausgezeichnete Gleiteigenschaften › Sehr hohe Temperaturbeständigkeit › Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit	› Schlechte mechanische Eigenschaften

Basisinformationen	Angabe
<b>Formate</b>	<b>Rundmaterial:</b> 5 mm bis 200 mm erhältlich in 2 m Länge <b>Tafelware:</b> 1 mm bis 150 mm erhältlich in 1,2 m x 1,2 m

Physikalische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Dichte	2,14	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme	k.A.	%	DIN EN ISO 62

Mechanische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*		Einheit	Prüfmethode
	gepresst	extrudiert		
Zugfestigkeit	20	26,5	MPa	DIN EN ISO 527
Reißdehnung	190	300	%	DIN EN ISO 527
E-Modul	k.A.		MPa	DIN EN ISO 527
Kerbschlagzähigkeit	15,4		kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Rockwellhärte	22		MPa	DIN EN ISO 2039

Thermische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Wärmeleitfähigkeit	0,23	W/(m·K)	DIN 52612
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient basierend auf einer fixen Ausgangslänge	1,22	K <sup>-1</sup> · 10 <sup>-4</sup>	DIN 53752
	2,44	mm	Bei einer Ausgangslänge von 1.000 mm und einer Temperaturdifferenz von 20 °C
Max. Einsatztemperatur langfristig	260	°C	
Max. Einsatztemperatur kurzfristig	k.A.	°C	
Min. Einsatztemperatur langfristig	-200	°C	

Elektrische Eigenschaften	Richtwert / Angabe*	Einheit	Prüfmethode
Spezifischer Durchgangswiderstand	10 <sup>18</sup>	Ω·cm	DIN IEC 60093
Oberflächenwiderstand	10 <sup>17</sup>	Ω	DIN IEC 60093
Durchschlagfestigkeit	20	kV/mm	DIN EN 60243

Legende
k.A. = keine Angabe    n.a. = nicht anwendbar

Benötigen Sie bindende und exakte Werte, fordern Sie bitte ein entsprechendes Werkzeugeignis an (es können gegebenenfalls Zusatzkosten anfallen). Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben um Richtwerte handelt, die produktionsbedingten Schwankungen unterliegen.  
\* höhere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 1215.

